

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр
«Сибирский научно-исследовательский институт цементной промышленности»**

(ООО «НТЦ «СибНИИцемент»)

660025, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329

ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Адрес места осуществления деятельности:

660025, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, пом. 13, 14, 36

Телефон (391)213-02-56, адрес электронной почты: sibniicement@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21CA12



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Вертопрахова Л.А.

24 октября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 773 от 24.10.2025

Наименование образца испытаний* – портландцемент типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5Н для бетона аэродромных покрытий АП (портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП ГОСТ Р 55224-2020)

Основание для проведения испытаний – Направление на проведение испытаний № 1740 от 06.10.2025 г. ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Место проведения испытаний – ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», 660025, Россия, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, пом. 13, 14, 36

Наименование заказчика, адрес* – ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент», юридический адрес: 660025, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, фактический адрес места осуществления деятельности: 660025, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, дом 329, помещение 26. Тел. (391) 213-02-56.

Наименование производителя, адрес* – ООО «Красноярский цемент», юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 1.

Описание, состояние и однозначная идентификация пробы (образца) – герметично упакованная в полиэтиленовый двойной пакет и опечатанная проба в количестве 16 кг, представляющая собой серый сыпучий материал. Целостность упаковки пробы не нарушена.

Маркировка пробы: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП ГОСТ Р 55224-2020, проба отобрана от партии № 268/2 на складе готовой продукции из МКР (10 шт.), дата изготовления партии – 30.08-31.08.2025 г., дата отбора пробы – 06.10.2025 г.* (Акт отбора образцов (проб) № 40 от 06.10.2025 г.*).

Нормативный документ на метод отбора пробы* – ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия», п. 7.4

Регистрационные данные пробы ИЦ – № 674-2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции* – ГОСТ Р 55224-2020 «Цементы для транспортного строительства. Технические условия»

Методики испытаний – ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Дополнения, отклонения или исключения из метода - отсутствуют

Условия проведения испытаний – температура – 20,3 °С, влажность – 41,0 %, мощность дозы гамма-излучения – 0,13 $\mu\text{Sv/h}$

Дата поступления пробы (образца) – 06.10.2025 г.

Дата испытания – 19.10.2025 г.

Примечания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ. ИЦ не несет ответственность за достоверность сведений, представленных заказчиком. Полученные результаты испытаний относятся только к представленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания.

*Информация предоставлена заказчиком.

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний:

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения, модель МКГБ-01 «РАДЭК», зав. № 675, инв. № 00-000331 (свидетельство о поверке № С-ДЭБ/17-07-2025/448172461 до 16.07.2027 г.),

Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100С, зав. № L072004, инв. № 00-000338 (свидетельство о поверке № С-АП/07-04-2025/423404146 до 06.04.2026 г.),

Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 60/300, зав. № 447, инв. № 00-000005 (протокол № 0011 до 16.01.2026 г.),

Термогигрометр электронный CENTER 315, зав. № 100108701, инв. № 00-000148 (свидетельство о поверке № С-АП/28-01-2025/405319848 до 27.01.2026 г.),

Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130, зав. № 22158, инв. № 00-000332 (свидетельство о поверке № С-АП/01-04-2025/421989687 до 31.03.2026 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Регистрационные данные пробы ИЦ	Определяемый показатель	ед. изм.	Требования к определяемому показателю		Обозначение НД на метод испытаний	Результаты испытаний с абсолютной погрешностью
			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7
674-2025	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ($A_{эфф}$)	Бк/кг	ГОСТ Р 55224-2020, п. 6.1	не более 370	ГОСТ 30108-94, п. 4.2	50 ± 8

Испытания провел:

Старший инженер-испытатель

Ответственный за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы физико-механических испытаний



Л.А. Кондратюк



Т.В. Кабанова

Окончание протокола испытаний