АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Искитимцемент»

ОКПО 00282855 ОГРН1025404788177
ИНН 5446102070 КПП 544601001
Р/с 40702810826000005864
Кемеровское отделение №8615
ПАО Сбербанк г. Кемерово
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
ст. Искитим
Западно-Сибирской ЖД
Код станции 853005
Код предприятия 4014

633209, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Тел./факс: (38343) 2-35-02 / 4-93-75
E-mail: info.iskcem@sibcem.ru
www.iskcem.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ II, ПОДТИПА В СО ШЛАКОМ (Ш) ОТ 21% ДО 35%, КЛАССА ПРОЧНОСТИ 32,5, НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ (ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2020)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2020	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Вспомогательный компонент, %	от 0 до 5	**не вводится**
Добавка- гранулированный доменный шлак,%	от 21 до 35	**33**
Технологическая добавка (интенсификатор помола «Полипласт ТД-050.59В», % (сухое состояние))	не более 0,2	**0,01**
Потери при прокаливании, %	не нормируется	**1,36**
Содержание оксида кремния SiO_2, %	не нормируется	**25,11**
Содержание оксида алюминия Al_2O_3, %	не нормируется	**6,79**
Содержание оксида железа Fe_2O_3, %	не нормируется	**3,01**
Содержание оксида кальция CaO, %	не нормируется	**55,65**
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**4,25**
Содержание оксидов калия и натрия в пересчете на Na_2O ($Na_2O+0,658K_2O$), %	не нормируется	**0,99**
Содержание нерастворимого остатка, %	не нормируется	**0,49**
Содержание оксида серы SO_3, %	не более 3,5	**2,65**
Содержание хлор-иона Cl^-, %	не более 0,10	**0,02**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тонкость помола (остаток на сите № 008), %	не нормируется	**9,3**
Удельная поверхность, $м^2/кг$	не нормируется	**297**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 75 не нормируется	**225** **271**
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10	**0,7**
Нормальная густота, %	не нормируется	**25,30**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001		
При изгибе: в возрасте 7 суток, МПа	не нормируется	**4,1**
в возрасте 28 суток, МПа	не нормируется	**6,6**
При сжатии: в возрасте 7 суток, МПа	не менее 16,0	**20,8**
в возрасте 28 суток, МПа	не менее 32,5 не более 52,5	**36,1**
4. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**1,56**
Отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO_2)	не менее 2,0	**3,08**
Содержание трехкальциевого силиката C_3S, %	не нормируется	**68**
Содержание двухкальциевого силиката C_2S, %	не нормируется	**10**
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (C_3S+C_2S), %	не менее 67,0	**78**
Содержание трехкальциевого алюмината C_3A, %	не нормируется	**5,2**
Содержание четырехкальциевого алюмоферрита C_4AF, %	не нормируется	**13**
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность Аэфф), Бк/кг	не более 370	**149,3** протокол № 2309-1-05 от 23.09.2021
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Применяется в частном строительстве, для производства монолитных бетонных и железобетонных конструкций, для изготовления рядового, тяжёлого и мелкозернистого бетона, лёгкого, ячеистого и жаростойкого бетона, сухих строительных смесей, изготовления строительных растворов, ведени штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ.		

- **Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 31108-2020. Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.СЦ01.В.00506/21 (срок действия с 10.12.021 по 09.12.2022).**

Начальник ОТК Г.Е. Рислинг
Директор по производству С.В. Червоткин