ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Топкинский цемент»

ОГРН 1024201979592
ИНН 4229004316 КПП 422901001
ОКПО 53086734
р/счет 40702810226020103537
в Кемеровском отделении № 8615
г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
Вагоны – ст. Топки ЗСЖД
код 871107,
код предприятия 4164.
Контейнеры – ст. Кемерово-Сортировочное ЗСЖД
код 870000, Кемеровская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций

652300, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Топкинский, г. Топки, тер. Промплощадка ООО Топкинский цемент
Тел.: (38454) 380-10
Факс: (38454) 380-26
E-mail: topcem@sibcem.ru
http://www.sibcem.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Н) КОМПЛЕСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ КЛАССА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 32,5, СОДЕРЖАЩЕЕ 85% КЛИНКЕРА И 15% ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА С НАЧАЛОМ СХВАТЫВАНИЯ НЕ РАНЕЕ 90 МИНУТ (I) (КМВ 32,5Н I ГОСТ Р 70196-2022)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ Р 70196-2022	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Содержание минеральной добавки (гранулированный доменный шлак),%	от 0 до 80	**13**
Содержание вспомогательного компонента, %	от 0 до 10	**2,4**
Содержание цементного клинкера, %	не менее 20	**84,6**
Содержание оксида серы (VI) SO_3, %	не более 4,0	**2,68**
Содержание технологической добавки (интенсификатор помола «InCem» марки E200), % (сухое состояние)	не более 1,0	**0,014**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тонкость помола (остаток на сите № 009), %	не более 15,0	**1,8**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 90 не нормируется	**160** **230**
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10	**0,5**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001		
При сжатии: в возрасте 7 суток, МПа	не менее 16,0	**35,0**
в возрасте 28 суток, МПа	не менее 32,5 не более 52,5	**46,9**
4. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность Аэфф), Бк/кг	не более 740	**88 ± 10** протокол № 508 от 29.07.2025
5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Используется для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве подстилающих слоев, рабочего слоя земляного полотна, откосов земляного полотна, слоев дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог общего пользования.		

Сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ Р 70196-2022. Сертификат соответствия № РОСС СС.СЦ01.В.00013 (срок действия с 06.08.2025 по 05.08.2027).

Начальник Лаборатории и ОТК — Н.В. Бабешко

Директор по производству — И.С. Братцев

Общество с ограниченной ответственностью «Топкинский цемент» Секретариат г. Топки, Кемеровской области