ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Топкинский цемент»

ОГРН 1024201979592
ИНН 4229004316 КПП 422901001
ОКПО 53086734
р/счет 40702810226020103537
в Кемеровском отделении № 8615
г. Кемерово Сбербанка РФ
к/счет 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
Вагоны – ст. Топки ЗСЖД
код 871107,
код предприятия 4164.
Контейнеры – ст. Кемерово-Сортировочное ЗСЖД
код 870000, Кемеровская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций

652300, Кемеровская область - Кузбасс, м.о. Топкинский, г. Топки, тер. Промплощадка ООО Топкинский цемент
Тел.: (38454) 380-10
Факс: (38454) 380-26
E-mail: topcem@sibcem.ru
http://www.sibcem.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ТИПА ЦЕМ 0, КЛАССА ПРОЧНОСТИ 32,5, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ (БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ 0 32,5Б ГОСТ 31108-2020)

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМАТИВ ПО ГОСТ 31108-2020	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Вспомогательный компонент, %	от 0 до 5	**0,0**
Технологическая добавка (интенсификатор помола «InCem» марки Е200, % (сухое состояние))	до 0,2	**0,013**
Потери массы при прокаливании, %	не более 3,0	**1,07**
Содержание оксида кремния SiO_2, %	не нормируется	**20,25**
Содержание оксида алюминия Al_2O_3, %	не нормируется	**4,77**
Содержание оксида железа Fe_2O_3, %	не нормируется	**3,93**
Содержание оксида кальция CaO, %	не нормируется	**64,07**
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**1,82**
Содержание оксидов калия и натрия в пересчете на Na_2O (Na_2O+0,658K_2O), %	не нормируется	**0,79**
Нерастворимый остаток, %	не более 3,0	**0,27**
Содержание оксида серы (IV) SO_3, %	не более 3,5	**2,84**
Содержание хлорид-иона Cl^-, %	не более 0,10	**0,027**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тонкость помола (остаток на сите № 008), %	не нормируется	**4,2**
Удельная поверхность, $м^2/кг$	не нормируется	**370**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 75 не нормируется	**128** **194**
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10	**0,8**
Нормальная густота, %	не нормируется	**26,00**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001		
На изгиб:		
в возрасте 2 суток, МПа	не нормируется	**5,0**
в возрасте 28 суток, МПа	не нормируется	**9,0**
На сжатие:		
после тепловой обработки, МПа (I группа эффективности при пропаривании)	не нормируется	**39,9**
в возрасте 2 суток, МПа	не менее 10,0	**23,9**
в возрасте 28 суток, МПа	от 32,5 до 52,5	**48,9**
4. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**1,86**
Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO_2)	не менее 2,0	**3,07**
Содержание трехкальциевого силиката C_3S, %	не нормируется	**68,40**
Содержание двухкальциевого силиката C_2S, %	не нормируется	**10,29**
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (C_3S+C_2S), %	не менее 2/3 массы клинкера	**78,69**
Содержание трехкальциевого алюмината C_3A, %	не нормируется	**6,07**
Содержание четырехкальциевого алюмоферрита C_4AF, %	не нормируется	**11,95**
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность $A_{эфф}$), Бк/кг	не более 370	**41,8 ± 7,1** (протокол № 479-10-Рф-ЕРН-стр от 07.10.2022)
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Применяется для изготовления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов. Изготавливается на основе клинкера нормированного состава с гарантированным содержанием C_3A менее 8 %.		

- **Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 31108-2020. Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00630/22 (срок действия с 25.11.2022 по 24.11.2023).**

Начальник Лаборатории и ОТК — Н.В. Попутникова

Директор по производству — И.С. Братцев