АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Искитимцемент»

ОКПО 00282855 ОГРН1025404788177
ИНН 5446102070 КПП 544601001
Р/с 40702810826000005864
Кемеровское отделение №8615
ПАО Сбербанк г. Кемерово
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
ст. Искитим
Западно-Сибирской ЖД
Код станции 853005
Код предприятия 4014

633209, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Тел./факс: (38343) 2-35-02 / 4-93-75
E-mail: info.iskcem@sibcem.ru
www.iskcem.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Н) КОМПЛЕКСНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ КЛАССА ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 22,5, СОДЕРЖАЩЕЕ 65% КЛИНКЕРА И 35% ДОМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ШЛАКА (КМВ 22,5Н ГОСТ Р 70196-2022)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ Р 70196-2022	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Содержание вспомогательного компонента, %	от 0 до 10	**0**
Содержание цементного клинкера,%	не менее 20	**66**
Содержание минеральной добавки (гранулированный доменный шлак),%	от 0 до 80	**32**
Содержание технологической добавки (интенсификатор помола «Полипласт ТД-050.59В», % (сухое состояние)	не более 1,0	**0,01**
Содержание оксида серы (VI) SO_3, %	не более 4,0	**2,62**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ГОСТ 30744-2001		
Тонкость помола (остаток на сите № 009), %	не более 15,0	**5,6**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 90 не нормируется	**230** **280**
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10	**0,5**
Нормальная густота, %	не нормируется	**24,50**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001		
При сжатии: в возрасте 7 суток, МПа	не менее 10,0	**19,2**
в возрасте 28 суток, МПа	не менее 22,5 не более 42,5	**38,1**
4. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность Аэфф), Бк/кг	не более 740	**110±8** протокол № 511 от 31.07.2025г.
5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Применяется для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве подстилающих слоев, рабочего слоя земляного полотна, откосов земляного полотна, слоев дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог общего пользования.		

Сертификат соответствия № РОСС СС.СЦ01.В.00012 (срок действия с 06.08.2025 по 05.08.2027).

Начальник ОТК — Г.Е. Рислинг

Директор по производству — С.В. Червоткин