АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Искитимцемент»

ОКПО 00282855 ОГРН1025404788177
ИНН 5446102070 КПП 544601001
Р/с 40702810826000005864
Кемеровское отделение №8615
ПАО Сбербанк г. Кемерово
К/с 30101810200000000612
БИК 043207612

Отгрузочные реквизиты:
ст. Искитим
Западно-Сибирской ЖД
Код станции 853005
Код предприятия 4014

633209, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1А
Тел./факс: (38343) 2-35-02 / 4-93-75
E-mail: info.iskcem@sibcem.ru
www.iskcem.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ II, ПОДТИПА В СО ШЛАКОМ (Ш) ОТ 21% ДО 35%,
КЛАССА ПРОЧНОСТИ 32,5, НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ
(ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2020)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ ГОСТ 31108-2020	СРЕДНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Вспомогательный компонент, %	от 0 до 5	**не вводится**
Добавка- гранулированный доменный шлак,%	от 21 до 35	**35**
Технологическая добавка (интенсификатор помола «Полипласт ТД-050.59В», % (сухое состояние)	не более 0,2	**0,01**
Потери при прокаливании, %	не нормируется	**1,26**
Содержание оксида кремния SiO_2, %	не нормируется	**24,67**
Содержание оксида алюминия Al_2O_3, %	не нормируется	**7,21**
Содержание оксида железа Fe_2O_3, %	не нормируется	**2,74**
Содержание оксида кальция CaO, %	не нормируется	**56,22**
Содержание оксида магния MgO, %	не нормируется	**3,85**
Содержание оксидов калия и натрия в пересчете на Na_2O (Na_2O+0,658K_2O), %	не нормируется	**0,96**
Содержание нерастворимого остатка, %	не нормируется	**0,35**
Содержание оксида серы SO_3, %	не более 3,5	**2,60**
Содержание хлор-иона Cl^-, %	не более 0,10	**0,01**
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Тонкость помола (остаток на сите № 008), %	не нормируется	**10,6**
Удельная поверхность, $м^2$/кг	не нормируется	**305**
Сроки схватывания: начало, мин конец, мин	не ранее 75 не нормируется	**226** **280**
Равномерность изменения объема (расширение), мм	не более 10	**0,0**
Нормальная густота, %	не нормируется	**24,53**
3. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПО ГОСТ 30744-2001		
На изгиб: в возрасте 7 суток, МПа	не нормируется	**4,7**
в возрасте 28 суток, МПа	не нормируется	**7,0**
На сжатие:		
после тепловой обработки, МПа (II группа эффективности при пропаривании)	более 18,0	**25,17**
в возрасте 7 суток, МПа	не менее 16,0	**23,63**
в возрасте 28 суток, МПа	от 32,5 до 52,5	**40,00**
4. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТНЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА		
Содержание оксида магния MgO, %	не более 5,0	**1,48**
Отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO_2)	не менее 2,0	**3,13**
Содержание трехкальциевого силиката C_3S, %	не нормируется	**67**
Содержание двухкальциевого силиката C_2S, %	не нормируется	**11**
Суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (C_3S+C_2S), %	не менее 67,0	**77**
Содержание трехкальциевого алюмината C_3A, %	не нормируется	**6,6**
Содержание четырехкальциевого алюмоферрита C_4AF, %	не нормируется	**12**
5. ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ		
Содержание естественных радионуклидов (удельная эффективная активность Аэфф), Бк/кг	не более 370	**112±13** протокол № 312 от 19.11.2024г.
6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
Применяется для изготовления товарного бетона, для всех видов растворов (в том числе для половых стяжек), в домовом строительстве. Для изготовления бетонных, наземных железобетонных изделий, подвергаемых пропарке, монолитных наземных и подводных конструкций в пресных водах (при отсутствии повышенных требований к динамике набора прочности в ранние сроки твердения).		

- **Сертифицирован в системе обязательной сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 31108-2020. Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01103/24 (срок действия с 06.12.024 по 05.12.2025).**

Начальник ОТК Г.Е. Рислинг

Директор по производству С.В. Червоткин